vetonit

Технический лист
Версия 10.2025

Утеплитель Vetonit Сауна

Минеральная тепло- шумоизоляция на основе кварца со специальным пароизоляционным теплоотражающим слоем из алюминиевой фольги

ТУ 23.99.19-202-56846022-2024



Описание продукции

Минеральный утеплитель в рулоне на основе кварца кашированный (покрытый) алюминиевой фольгой. Отражающий слой усиливает теплосберегающий эффект утеплителя и помогает удерживать пар внутри помещения.

Область применения

- Основная:
  - потолки
  - стены (изнутри)

- Возможная:
  - Дополнительная изоляция трубопроводов и воздуховодов в ИЖС

Преимущества

Хорошо сохраняет тепло
низкая теплопроводность (λ10 = 0,041) в сочетании с отражающими свойствами фольгированного слоя обеспечивает длительное поддержание температурного режима.

Защитит постройку от сырости
покрытие из алюминиевой фольги не пропускает пар внутрь конструкции.

Отражающий слой
для быстрого равномерного прогрева и сохранения тепла.

Нет мостиков холода
утепление пролётов длиной до 12 500 мм без стыков.

Ускоренный монтаж
тепло- и пароизоляция в одном рулоне!

Снижение затрат на доставку и хранение
в разы компактнее базальтовой мин. ваты.

Физико-технические характеристики


Показатель	Значение	Метод испытания
Количество в упаковке, шт.	1	–
Теплопроводность при температуре 283 ± 2 K (10 ± 2 °C), λ_{10}, Вт/(м · K), не более	0,041	ГОСТ 31924, ГОСТ 31925
Группа горючести	Г1	ГОСТ 30244
Толщина, мм	50	ГОСТ EN 823
Ширина, мм	1200	ГОСТ EN 822
Длина, мм	12500	ГОСТ EN 822
Площадь материала в упаковке, м^2	15	–
Объем материала в упаковке, м^3	0,75	–
Температура применения, °C	-60/+100	–

vetonit

Технический лист
Версия 10.2025

Утеплитель Vetonit Сауна

Варианты упаковок



Мат 1 шт.
50 × 1200 × 12500 мм

Транспортировка

Транспортирование материала следует производить в соответствии с требованиями ГОСТ 25880 с помощью любого вида крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Складирование

Материал должен складироваться в сухом, крытом помещении, быть изолирован от воздействия прямых солнечных лучей, в упакованном виде. Допускается складировать под навесом или на открытой площадке на палетах в полиэтиленовых чехлах или иных упаковках, полностью защищающих плиты от воздействия атмосферных осадков. Высота штабеля при складировании не должна превышать 5 м. Допускается складирование в несколько ярусов при условии обеспечения требований безопасности и сохранности изделия. При транспортировании, погрузке, выгрузке и хранении материала должна обеспечиваться его сохранность от повреждений, увлажнения и загрязнения. Рекомендуемая температура хранения материала от -35 до +35 при относительной влажности не более 75%.

Рекомендации к установке

После вскрытия упаковки, материал необходимо встряхнуть. Далее можно приступать к монтажу.
Используйте принцип установки враспор: ширина теплоизоляции должна быть больше расстояния между стойками каркаса на 10-15 мм, тогда материал целиком заполнит изолируемое пространство и будет надежно зафиксирован в конструкции.
Для правильной работы паро- теплоотражающего слоя, стыки материала и примыкания к деревянным элементам должны проклеиваться с помощью алюминиевых клейких лент.

24/7
ЭКСПЕРТ НА СВЯЗИ

ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»
г. Москва, Преображенская площадь, 8
Тел.: 8 800 555-31-45
vetonit.com

Ищите сертификаты, экомаркировку и экологические декларации продукции в открытом доступе на сайте gyproc.ru

ПОДХОДИТ ДЛЯ ЭКОЛОГИЧНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Экономия энергоресурсов
50 лет — Срок эффективной эксплуатации
Безопасность для человека
Снижение выбросов CO_2
Сохранение природных ресурсов
EPD VERIFIED — Наличие экологической декларации